

Purolite™ CriticalResin™ NRW5010XLC

Poliestireno Macroporoso, Resina
Aniónica Fuertemente Básica Tipo I,
Forma hidróxido, Alta Porosidad,
Cloruro Extra Bajo, Grado nuclear

PRINCIPALES APLICACIONES

- Aniónica en camada inferior
- Pulido de refrigerante primario
- Refrigerante de alto boro y litio

VENTAJAS

- Liberación mínima de cloruro
- Eliminación de coloides muy finos

* Vida útil de 12 meses

SISTEMAS

- Lecho en línea CVCS

ENVASE TÍPICO

- Caja de 1 pie³
- Tambor (fibra) de 5 pie³

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS:


Estructura del polímero	Poliestireno macroporoso Reticulado con divinilbenceno
Aspecto	Esferas
Grupo funcional	Amonio cuaternario de tipo I
Forma iónica	OH- forma
Capacidad total (min.)	0.4 EQ/L (8.7 Kgr/pie ³) (OH- forma)
Retención de la humedad	67 - 75 % (Cl ⁻ forma)
Rango de tamaño de esferas	425 - 1200 µm
< 425 µm (max.)	2 %
Coefficiente de uniformidad (max.)	1.8
Conversión (min.)	95 % (OH- forma)
Forma aniónica, CO ₃ ²⁻ (máx.)	5 %
Forma aniónica, SO ₄ ²⁻ (máx.)	0.3 %
Forma aniónica, Cl ⁻ (max.)	0.05 %
Impurezas de Hierro (máximo)	50 ppm
Impurezas de sodio (máximo)	20 ppm
Metales pesados como impurezas (máximo)	30 ppm
Peso de envío (aprox.)	590 - 630 g/L (36.9 - 39.4 lb/pie ³)
Límite de temperatura, lecho no Regenerable	100 °C (212.0 °F) (OH- forma)
Límite de temperatura, lecho Regenerable	60 °C (140.0 °F) (OH- forma)
Velocidad Linear	It is recommended not to exceed a linear flow of 20 m/h due to the special characteristics of the product.

Características hidráulicas

CAÍDA DE PRESIÓN

La caída de presión a través de un lecho bien clasificado de resina de intercambio iónico, depende de la distribución de tamaño de partícula, altura de lecho y los espacios vacíos entre el material de intercambio, así como el flujo y la viscosidad de la solución. Factores que afectan a cualquiera de estos parámetros - tales como la presencia de partículas que quedan retenidas en el lecho, la compresibilidad anormal de la resina o la clasificación incompleta del lecho — tendrá un efecto adverso, y como resultado se tendrá una mayor pérdida de presión. Dependiendo de la calidad del agua a tratar, la aplicación y el diseño de la planta, los flujos de servicio pueden variar de 10 a 40 volúmenes del lecho por hora.

CAÍDA DE PRESIÓN A TRAVÉS DE LA CAMA DE RESINA



Ecolab is a global developer, manufacturer, and supplier of Purolite™ Resins including ion exchange, catalyst adsorbent and advanced polymers that make the world cleaner and healthier.

www.puoliteresins.com



We're ready to solve your process challenges.

For further information on products and services, visit www.puoliteresins.com or complete a Contact Us form via PuoliteResins.com/contact-us or use the QR code.

Contact Us Form:



The statements, technical information and recommendations contained herein are believed to be accurate as of the date hereof. Since the conditions and methods of use of the product and of the information referred to herein are beyond our control, Purolite expressly disclaims any and all liability as to any results obtained or arising from any use of the product or reliance on such information; NO WARRANTY OF FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, IS MADE CONCERNING THE GOODS DESCRIBED OR THE INFORMATION PROVIDED HEREIN. The information provided herein relates only to the specific product designated and may not be applicable when such product is used in combination with other materials or in any process. Nothing contained herein constitutes a license to practice under any patent and it should not be construed as an inducement to infringe any patent and the user is advised to take appropriate steps to be sure that any proposed use of the product will not result in patent infringement.