PRODUCT DATA SHEET

Purolite™ Select SRA4001OH

polistyrenowy żelowy, żywica anionitowa silnie zasadowa typu I, forma wodorotlenowa, jednorodny zakres uziarnienia, Premium Grade

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA

- demineralizacja - woda wysokiej czystości

ZALETY

- wysoka pojemność robocza
- dobra odporność na zatrucie substancjami organicznymi
- uziarnienie jednorodne
- poddany procedurze antystatycznej dla lepszej separacji od żywicy kationitowej

SYSTEMY

- Makeup Polishing Mixed Bed
- RO Polishing Mixed Bed
- Working Mixed Bed

DOSTĘPNOŚĆ OPAKOWAŃ

- worek 1 ft³
- worki 25 litrów
- beczka (kartonowa)6 ft³
- worki big bag 1 m³
- duży worek 42 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru	żelowy polistyren sieciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd	kuliste ziarna
Grupy funkcyjne	czwartorzędowa amoniowa typu I
Forma jonowa	OH^-
całkowita pojemność (min.)	1.0 val/L (21.8 Kg/ft132) (forma OH^-)
zawartość wilgoci	60 - 70 % (forma OH^-)
główna średnica	625 ± 55 µm
współczynnik jednorodności (max.)	1.2
< 300 µm (max.)	0.3 %
< 850 µm (max.)	95 %
ziarna nieuszkodzone (min.)	98 %
konwersja (min.)	90 % (forma OH^-)
Pęcznienie odwracalne, $Cl^- \rightarrow OH^-$ (max.)	30 %
ciężar właściwy	1.07
ciężar nasypowy (średnio)	670 - 700 g/L (41.9 - 43.8 lb/ft132)
limit temperatury	100 °C (212.0 °F) (forma Cl^-)
limit temperatury	60 °C (140.0 °F) (forma OH^-)
Recommended Mixed Bed Pairing	Purolite™ Select SRC6500H, SRC6500Na, SRC1001H, SRC1001Na

2026 Purolite
All rights reserved.

charakterystyka hydrauliczna

WIELKOŚCI SPADKÓW CIŚNIENIA

Spadki ciśnienia na złożu jonowymiennym zależne są od jego zakresu uziarnienia, wysokości złoża i objętości przestrzeni międzyziarnowej, jak również od prędkości przepływu i lepkości przepływającego medium. Czynniki wpływające na którykolwiek z tych parametrów – takie jak zapychanie przestrzeni międzyziarnowych odfiltrowaną zawiesiną, zwiększone zagęszczenie lub niedostateczna klasyfikacja ziaren żywicy – będą miały znaczący wpływ na wzrost strat ciśnienia. W zależności od jakości medium zasilającego, rodzaju i parametrów projektowych aplikacji, przepływ roboczy może wynosić od 10 do 40 OZ/h**OZ – objętość złoża

SPADKI CIŚNIENIA W FUNKCJI PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU



Ecolab is a global developer, manufacturer, and supplier of Purolite™ Resins including ion exchange, catalyst adsorbent and advanced polymers that make the world cleaner and healthier.

www.puroliteresins.com



We're ready to solve your process challenges.

For further information on products and services, visit www.puroliteresins.com or complete a Contact Us form via PuroliteResins.com/contact-us or use the QR code.

Contact Us Form:

The statements, technical information and recommendations contained herein are believed to be accurate as of the date hereof. Since the conditions and methods of use of the product and of the information referred to herein are beyond our control, Purolite expressly disclaims any and all liability as to any results obtained or arising from any use of the product or reliance on such information; NO WARRANTY OF FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, IS MADE CONCERNING THE GOODS DESCRIBED OR THE INFORMATION PROVIDED HEREIN. The information provided herein relates only to the specific product designated and may not be applicable when such product is used in combination with other materials or in any process. Nothing contained herein constitutes a license to practice under any patent and it should not be construed as an inducement to infringe any patent and the user is advised to take appropriate steps to be sure that any proposed use of the product will not result in patent infringement.

2026 Purolite
All rights reserved.